

CALCETEC DEUM FINO

**Descrizione**

CALCETEC DEUM FINO è una malta rasante di colore bianco pronta all'uso, composta da calce idraulica naturale NHL, pozzolane naturali ed inerti silicei selezionati con granulometria massima di 0,6 mm.

E' indicata per la rasatura di intonaci tradizionali interni e/o esterni. CALCETEC DEUM FINO è compatibile con le strutture storiche in quanto utilizza materiali naturali tradizionalmente usati nell'edilizia monumentale, a basso tenore di sali solubili.

**Impieghi**

Rasatura di intonaci tradizionali esterni e/o interni; rasatura di intonaci deumidificanti mono e pluri-prodotto

**Applicazione**

CALCETEC DEUM FINO va miscelato con acqua potabile (5- 5,5 litri ogni confezione da 20 Kg). Utilizzare con normali attrezzature manuali o meccaniche. Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa.

CALCETEC DEUM FINO deve essere applicato su superfici stagionate ed asciutte, livellate, compatte, pulite e libere da altro materiale che possa pregiudicarne il buon ancoraggio.

Stendere il prodotto con spatola metallica su supporto inumidito in due passate, aspettando che la mano precedente abbia iniziato la presa, ma risulti ancora umida; lisciare con forza l'ultima mano fino a portare la superficie perfettamente levigata.

Non applicare il prodotto in spessori superiori a 3 mm.

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valore tipico</b>
Aspetto	Polvere
Colore	Grigio Chiarissimo
pH in dispersione acquosa	11,5 - 12,5
Temperatura di applicazione	+2 - +35 °C
Massa volumica apparente della malta fresca EN 1015-6	UNI 1710 ± 50 Kg/m <sup>3</sup>
Tempo di lavorabilità della malta fresca UNI EN 1015-9	135 ± 30 minuti
Tempo di correzione della malta fresca UNI EN 1015-9	4 ± 1 minuti
Consistenza della malta fresca UNI EN 1015-3	150 -170 mm

## **Confezioni**

Secchi in pvc 20Kg.

## **Consumo**

1,5 Kg/m<sup>2</sup> ogni millimetro di spessore.

## **Stoccaggio**

Il prodotto teme l'umidità.

Immagazzinare in luogo riparato ed asciutto.

In queste condizioni mantiene la sua stabilità per 12 mesi.

## **Avvertenze**

Prodotto destinato ad uso professionale.

L'utilizzo di materie prime naturali può determinare variazioni cromatiche da un lotto di produzione all'altro.

Nel caso il prodotto sia utilizzato a vista cercare di impiegare solo materiale della stessa partita di produzione e organizzare la posa in opera in continuità o, se questo non fosse possibile, prevedere l'applicazione del prodotto per ambienti o per specchiature definite da tagli netti in corrispondenza di marcapiani, spigoli, ecc. La quantità di acqua nell'impasto deve essere ridotta al minimo. Utilizzare tutto il materiale una volta aperta la confezione.

Non applicare a temperature inferiori a +2°C, su superfici assolate o con imminente previsione di pioggia, in giornate ventose o in presenza di nebbia. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.

**Res.in.tec. LAB**

**Res.in.tec. Srl**