

RESINFIX H

Descrizione

RESINFIX H è un bicomponente per l'impregnazione di tessuti in continuo contatto con acqua. RESINFIX H aderisce a supporti come calcestruzzo, laterizio, fibrocemento. Può essere applicato a freddo. Ottimale per. Una volta indurito crea una membrana impermeabile, resistente al flusso di acque continue per scorrimento o a contenimento

Impieghi

Impregnante per tessuti applicati nelle piscine, fontane, vasche

Preparazione

Particolare cura deve essere riservata alla preparazione dei supporti:

- pulire meccanicamente le superfici da trattare eliminando eventuali buchi o irregolarità;
- in caso di supporti in CLS degradato, procedere ad adeguato ripristino corticale rimuovendo ogni parte lesionata e distaccata. Rimuovere grasso, vecchie vernici friabili, e ogni altro materiale che possa pregiudicare il buon ancoraggio del prodotto. Effettuare idrolavaggio se necessario.
- Ripristinare eventuali giunti se vi è occorrenza e impermeabilizzarli con applicazione di RESINJOINT.

Applicazione

RESINFIX H è un bicomponente da miscelare insieme (A+B) ed una volta ottenuta l'amalgama applicare a rullo o pennello. Nei sistemi di impermeabilizzazione armata SUBACQUEA utilizzare RESINFIX H impregnando (in una mano) il tessuto in fibra di vetro RESINARMO 225 con un consumo di ca 1 kg a mq. L' impermeabilizzazione è completa con l' applicazione della resina di finitura PAVITEC 10 in modo da garantire alla superficie un'ottima impermeabilizzazione ed elasticità. Eventuali riparazioni si possono effettuare anche a distanza di tempo, previa pulizia del supporto.

Caratteristiche	Valore tipico
Colori standard	Trasparente/giallino
Fuori polvere a 25°C	12 ore
Resistenza agli ultravioletti	scarsa
Contenuto in solidi UNI 8309	69 ± 1 %
Elasticità	50 %
Resistenza a trazione a 7 gg	25 Kg/cm ²

Consumo

1kg/m² in funzione del grado di porosità e di asperità del supporto.

Stoccaggio

Conservare in luogo riparato ed asciutto e con temperature non inferiori a +5°C. RESINFIX H è sensibile al gelo. Il prodotto va conservato in contenitori a chiusura ermetica. Nelle condizioni indicate il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.

Confezioni

Secchi in PVC da 7 Kg (A+B)
Secchi in PVC da 18 Kg (A+B)

Avvertenze

Evitare l'applicazione del prodotto con temperatura inferiore a +5°C, con imminente previsione di pioggia o in presenza di nebbia o di ombra. La temperatura di asciugatura si riferisce a una superficie soleggiata. Con temperature basse (inferiori a 10°C) RESINFIX H non indurisce.

Le attrezzature impiegate per la posa in opera di RESINFIX H possono essere pulite con acqua prima dell'indurimento.

Prima di utilizzare il materiale è bene verificare l'integrità della confezione.

Una volta aperta la confezione, il materiale deve essere consumato integralmente, non può essere utilizzato in tempi diversi da quelli della messa in opera. Il cliente deve verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.

Res.in.tec. LAB

Res.in.tec. Srl